



Rilit	SATAjet 4000 B RP	SATAjet 4000 B HVLP	SATAjet 3000 B RP	SATAjet 3000 B HVLP	SATAjet 1000 B RP	SATA spray master RP
Acryl-Decklack 128	1,6 / 1,8	--	1,6 / 1,8	--	1,6 / 1,8	--
	1,8 - 2 bar	--	1,5 - 2 bar	--	1,5 - 2 bar	--
2K-Acryl-Strukturlack 129/229	2,5	--	2,5	--	--	SM
	1,8 - 2 bar	--	2 - 2,5 bar	--	--	2 - 3 bar
2K-EP-Grund 625	1,6 / 1,8 / 2,0	--	1,6 / 1,8 / 2,0	--	1,6 / 1,8 / 2,0	--
	1,8 - 2 bar	--	1,5 - 2,5 bar	--	1,5 - 2 bar	--
2K-UHS-EP-Beschichtung 665	--	--	1,6 / 1,8 / 2,0	--	1,6 / 1,8 / 2,0	--
	--	--	1,5 - 2,5 bar	--	1,5 - 2 bar	--
2K-EP-Zinkstaub 614	1,6 / 1,8 / 2,0	--	1,6 / 1,8 / 2,0	--	1,6 / 1,8 / 2,0	--
	1,8 - 2 bar	--	1,5 - 2,5 bar	--	1,5 - 2,5 bar	--
2K-EP-Eisenglimmer 626	1,6 / 1,8 / 2,0	--	1,6 / 1,8 / 2,0	--	1,6 / 1,8 / 2,0	--
	1,8 - 2 bar	--	1,5 - 2,5 bar	--	1,5 - 2,5 bar	--
1K-Hydro Decklack HL 460	1,3 / 1,6 / 1,8	1,3 / 1,4 / 1,5 / 1,7	1,3 / 1,6 / 1,8	1,3 / 1,4 / 1,5 / 1,7	1,3 / 1,6 / 1,8	--
	1,8 - 2 bar	1 - 2 bar	1 - 2 bar	1 - 2 bar	1 - 2 bar	--
1K-Hydro Decklack HL 490	1,3 / 1,6 / 1,8	1,3 / 1,4 / 1,5 / 1,7	1,3 / 1,6 / 1,8	1,3 / 1,4 / 1,5 / 1,7	1,3 / 1,6 / 1,8	--
	1,8 - 2 bar	1 - 2 bar	1 - 2 bar	1 - 2 bar	1 - 2 bar	--
2K-Acryl-Einschichtlack 411	1,6 / 1,8	--	1,6 / 1,8	--	1,6 / 1,8	--
	1,8 - 2 bar	--	1,5 - 2 bar	--	1,5 - 2 bar	--
2K-Acryl-HS-Einschichtlack 415	1,6 / 1,8	--	1,6 / 1,8	--	1,6 / 1,8	--
	1,8 - 2 bar	--	1,5 - 2 bar	--	1,5 - 2 bar	--
Acryl-Decklack 130	1,6 / 1,8	--	1,6 / 1,8	--	1,6 / 1,8	--
	1,8 - 2 bar	--	1,5 - 2 bar	--	1,5 - 2 bar	--

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Rilit	SATAjet 4000 B RP	SATAjet 4000 B HVLP	SATAjet 3000 B RP	SATAjet 3000 B HVLP	SATAjet 1000 B RP	SATA spray master RP
2K-PU-Hydro-Decklack HL 390	1,6 / 1,8	--	1,6 / 1,8	--	1,6 / 1,8	--
	1,8 - 2 bar	--	1,5 - 2,5 bar	--	1,5 - 2 bar	--
2K-PU-Hydro-Klarlack HL 300	1,6 / 1,8	--	1,6 / 1,8	--	1,6 / 1,8	--
	1,8 - 2 bar	--	1,5 - 2,5 bar	--	1,5 - 2 bar	--
1K-Effektlack Chrome Line EL 200	1,0	1,0	1,0	1,0	--	--
	1,8 - 2 bar	1 bar	0,8 - 1 bar	1 bar	--	--
2K-Acryl-Klarlack EL 300	1,2 / 1,3	1,3	1,2 / 1,3	1,3	--	--
	1,8 - 2 bar	2 bar	2 - 2,5 bar	2 bar	--	--
1K-Hydrobinder HL 400	1,2 / 1,3	1,3	1,2 / 1,3	1,3	--	--
	1,8 - 2 bar	2 bar	2 - 2,5 bar	2 bar	--	--
1K-KH-Lackfarbe 606/607	1,8 / 2,0	--	1,8 / 2,0	--	1,8 / 2,0	SM
	1,8 - 2 bar	--	1,5 - 2,5 bar	--	1,5 - 2 bar	2 - 3 bar
1K-KH-Dickschichtlack 554	1,8 / 2,0	--	1,8 / 2,0	--	1,8 / 2,0	SM
	1,8 - 2 bar	--	1,5 - 2,5 bar	--	1,5 - 2 bar	2 - 3 bar
2K-PU-Hydro-Strukturlack HL329	2,5	--	2,5	--	--	SM
	1,8 - 2 bar	--	2 - 2,5 bar	--	--	2 - 3 bar
1K-Hydro Grund HL 140	--	--	--	--	1,6 / 1,8 / 2,0	SM
	--	--	--	--	1,5 - 2 bar	2 - 3 bar
2K-PU-Hydro Grund HL 127	--	--	--	--	1,6 / 1,8 / 2,0	SM
	--	--	--	--	1,5 - 2 bar	2 - 3 bar
2K-EP-Hydro Grund HL 125	--	--	--	--	1,6 / 1,8 / 2,0	SM
	--	--	--	--	1,5 - 2 bar	2 - 3 bar

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Rilit	SATAjet 4000 B RP	SATAjet 4000 B HVLP	SATAjet 3000 B RP	SATAjet 3000 B HVLP	SATAjet 1000 B RP	SATA spray master RP
2K-Acryl-Grundierung 127	--	--	--	--	1,6 / 1,8 / 2,0	SM
	--	--	--	--	1,5 - 2 bar	2 - 3 bar
2K-Acryl-Grundierung EL-100	--	--	--	--	1,6 / 1,8 / 2,0	SM
	--	--	--	--	1,5 - 2 bar	2 - 3 bar

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Rilit	SATAjet 3000 K spray mix	SATAjet 1000 K RP
Acryl-Decklack 128	--	1,1
	--	2 - 3 bar
1K-Hydro Decklack HL 460	--	1,1
	--	2 - 3 bar
1K-Hydro Decklack HL 490	--	1,1
	--	2 - 3 bar
2K-Acryl-Einschichtlack 411	--	1,1
	--	2 - 3 bar
2K-Acryl-HS-Einschichtlack 415	--	1,1
	--	2 - 3 bar
Acryl-Decklack 130	--	1,1
	--	2 - 3 bar
1K-KH-Lackfarbe 606/607	2850-3350	--
	2 - 3 bar	--
1K-KH-Dickschichtlack 554	2850-3350	--
	2 - 3 bar	--

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.