



| Warnecke & Böhm | SATAjet 4000 B RP | SATAjet 4000 B HVLP | SATAjet 1000 B RP | SATAjet B | SATA spray master RP | SATAjet 3000 K spray mix |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| PUR UHS Decklack 2K Reihe 41 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,5 / 1,7 | SM | -- |
| | 1,8 - 2 bar | 2,0 bar | 1 - 2 bar | 3,0 - 4,0 bar | 2,5 - 3 bar | -- |
| Decklack 2K Reihe 51 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,4 / 1,5 / 1,7 | -- | 2350 / 3350 |
| | 1,8 - 2 bar | 2,0 bar | 1 - 2 bar | 3,0 - 4,0 bar | -- | 2 bar |
| EP-Grundierung/Primer 2K Reihe 46 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,4 / 1,5 / 1,7 | -- | -- |
| | 1,8 - 2 bar | 2,0 bar | 1 - 2 bar | 3,0 - 4,0 bar | -- | -- |
| PUR HS Decklack 2K Reihe 56 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,5 / 1,7 | SM | -- |
| | 1,8 - 2 bar | 2,0 bar | 1 - 2 bar | 3,0 - 4,0 bar | 1,5 - 3 bar | -- |
| Strukturlack 2K Reihe 54 | 2,0 / 2,5 | -- | 1,3 / 1,6 | 2,0 / 2,5 | 1,7 / 2,0 | -- |
| | 1,8 - 2 bar | -- | 1 - 2 bar | 3,0 - 4,0 bar | 1 - 3 bar | -- |
| Strukturlack 2K Reihe 59 | 2,0 / 2,5 | -- | 1,3 / 1,6 | 2,0 / 2,5 | -- | -- |
| | 1,8 - 2 bar | -- | 1 - 2 bar | 3,0 - 4,0 bar | -- | -- |
| Strukturlack 2K Reihe 75 | 2,0 / 2,5 | -- | 1,3 / 1,6 | 2,0 / 2,5 | 1,7 / 2,0 | -- |
| | 1,8 - 2 bar | -- | 1 - 2 bar | 3,0 - 4,0 bar | 1 - 3 bar | -- |
| Strukturlack 2K Reihe 67 | 2,0 / 2,5 | -- | 1,3 / 1,6 | -- | 1,7 / 2,0 | -- |
| | 1,8 - 2 bar | -- | 1 - 2 bar | -- | 1 - 3 bar | -- |
| Decklack 2K Reihe 68 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,4 / 1,5 / 1,7 | -- | 2350 / 3350 |
| | 1,8 - 2 bar | 2,0 bar | 1 - 2 bar | 3,0 - 4,0 bar | -- | 2 bar |
| EP-Grundierung/Primer 2K Reihe 47 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,4 / 1,5 / 1,7 | -- | -- |
| | 1,8 - 2 bar | 2,0 bar | 1 - 2 bar | 3,0 - 4,0 bar | -- | -- |
| EP-Grundierung/Primer 2K Reihe 73 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,4 / 1,5 / 1,7 | -- | -- |
| | 1,8 - 2 bar | 2,0 bar | 1 - 2 bar | 3,0 - 4,0 bar | -- | -- |

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Warnecke & Böhm | SATAjet 4000 B RP | SATAjet 4000 B HVLP | SATAjet 1000 B RP | SATAjet B | SATA spray master RP | SATAjet 3000 K spray mix |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| Grundierung/Primer 1K Reihe 22 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,5 / 1,7 / 2,0 | -- | 2850 / 3350 |
| | 1,8 - 2 bar | 2,0 bar | 1 - 2 bar | 3,0 - 4,0 bar | -- | 2 bar |
| Grundierung/Primer 1K Reihe 42 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,5 / 1,7 / 2,0 | -- | 2850 / 3350 |
| | 1,8 - 2 bar | 2,0 bar | 1 - 2 bar | 3,0 - 4,0 bar | -- | 2 bar |
| Grundierung/Primer 1K Reihe 73 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,5 / 1,7 / 2,0 | -- | 2850 / 3350 |
| | 1,8 - 2 bar | 2,0 bar | 1 - 2 bar | 3,0 - 4,0 bar | -- | 2 bar |
| Grundierung/Primer 1K Reihe 72 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,5 / 1,7 / 2,0 | -- | 2850 / 3350 |
| | 1,8 - 2 bar | 2,0 bar | 1 - 2 bar | 3,0 - 4,0 bar | -- | 2 bar |
| Grundierung/Primer 1K Reihe 79 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,5 / 1,7 / 2,0 | -- | 2850 / 3350 |
| | 1,8 - 2 bar | 2,0 bar | 1 - 2 bar | 3,0 - 4,0 bar | -- | 2 bar |
| PUR UHS Strukturlack 2K Reihe 44 | -- | -- | -- | -- | 2,0 | -- |
| | -- | -- | -- | -- | 1 - 3 bar | -- |
| Strukturlack 1K Reihe 74 | -- | -- | -- | -- | SM | -- |
| | -- | -- | -- | -- | 1 - 3 bar | -- |

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Warnecke & Böhm | SATAjet 3000 K RP | SATAjet 1000 K RP |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| PUR UHS Decklack 2K Reihe 41 | 1,1 / 1,3 / 1,5 | 1,1 / 1,3 / 1,5 |
| | 2,5 - 3 bar | 2,5 - 3 bar |
| Decklack 2K Reihe 51 | 1,1 / 1,3 | 1,1 / 1,3 |
| | 2 - 3 bar | 2 - 3 bar |
| EP-Grundierung/Primer 2K Reihe 46 | 1,1 / 1,3 | 1,1 / 1,3 |
| | 2 - 3 bar | 2 - 3 bar |
| PUR HS Decklack 2K Reihe 56 | 1,1 / 1,3 / 1,5 | 1,1 / 1,3 / 1,5 |
| | 2,5 - 3 bar | 2,5 - 3 bar |
| Strukturlack 2K Reihe 54 | 1,7 / 2,0 | 1,5 / 1,7 / 2,0 |
| | 1 - 3 bar | 1 - 3 bar |
| Strukturlack 2K Reihe 59 | 1,7 / 2,0 | 1,7 / 2,0 |
| | 1 - 3 bar | 1 - 3 bar |
| Strukturlack 2K Reihe 75 | 1,7 / 2,0 | 1,5 / 1,7 / 2,0 |
| | 1 - 3 bar | 1 - 3 bar |
| Strukturlack 2K Reihe 67 | 1,7 / 2,0 | 1,5 / 1,7 / 2,0 |
| | 1 - 3 bar | 1 - 3 bar |
| Decklack 2K Reihe 68 | 1,1 / 1,3 | 1,1 / 1,3 |
| | 2 - 3 bar | 2 - 3 bar |
| EP-Grundierung/Primer 2K Reihe 47 | 1,1 / 1,3 | 1,1 / 1,3 |
| | 2 - 3 bar | 2 - 3 bar |
| EP-Grundierung/Primer 2K Reihe 73 | 1,1 / 1,3 | 1,1 / 1,3 |
| | 2 - 3 bar | 2 - 3 bar |

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Warnecke & Böhm | SATAjet 3000 K RP | SATAjet 1000 K RP |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Grundierung/Primer 1K Reihe 22 | 1,1 / 1,3 | 1,1 / 1,3 |
| | 2 - 3 bar | 2 - 3 bar |
| Grundierung/Primer 1K Reihe 42 | 1,1 / 1,3 | 1,1 / 1,3 |
| | 2 - 3 bar | 2 - 3 bar |
| Grundierung/Primer 1K Reihe 73 | 1,1 / 1,3 | 1,1 / 1,3 |
| | 2 - 3 bar | 2 - 3 bar |
| Grundierung/Primer 1K Reihe 72 | 1,1 / 1,3 | 1,1 / 1,3 |
| | 2 - 3 bar | 2 - 3 bar |
| Grundierung/Primer 1K Reihe 79 | 1,1 / 1,3 | 1,1 / 1,3 |
| | 2 - 3 bar | 2 - 3 bar |
| PUR UHS Strukturlack 2K Reihe 44 | 2,0 | 2,0 |
| | 1 - 3 bar | 1 - 3 bar |
| Strukturlack 1K Reihe 74 | 1,7 / 2,0 | 1,5 / 1,7 / 2,0 |
| | 1 - 3 bar | 1 - 3 bar |
| Strukturlack 1K Reihe 85 | 1,7 / 2,0 | SM |
| | 1 - 3 bar | 1 - 3 bar |

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.